



KIKUSUI CERAMICS SERIES

NATURALTONE

石材調仕上塗材 外装厚塗材E

ナチュラルトーン


建築用仕上塗材
JIS A 6909

KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD.

ISO 9001-登録企業



ナチュラルトーン



▲NT-2 テープ目地工法 (目地色 F-3)




▲NT-3 テープ目地工法 (目地色 F-4)



▲NT-50



▲NT-19



▲NT-51



▲NT-52



▲NT-23



▲NT-24

■テープ目地工法の目地色



F-2



F-5



F-4



F-3



▲NT-53



▲NT-54



▲NT-55



▲NT-56



▲NT-57



▲NT-58



▲NT-59



▲NT-60

(注) 1. この見本は、台紙に塗布しており、現物の仕上りとは多少感じが違う場合がありますので、予めご了承下さい。
2. 天然石及び陶磁器細粒を骨材に使用しており、塗厚、模様によって色が大きく異なりますので、予めご了承下さい。

“ナチュラルトーン”は、天然石砕粒を主体とした多彩な仕上げができる無機質骨材と合成樹脂エマルジョンの結合材を主成分としています。自然石調の風格ある美観、建築物を保護する耐久性、低汚染性を持つ、美と強さを兼ね備えた塗材です。

■ 特長

- 豊富なカラーバリエーションにより、多彩な仕上がりが可能です。
- 自由な目地割りが可能なので、建物の個性を演出できます。
- 吹付工法なので、コーナー・アール部等の施工も容易にできます。

■ 用途

一般建築物の内外装

標準施工仕様

工程	材料・調合	施行用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量	
下地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分等の不潔物をワイヤーブラシ、かむすき、サンドペーパー、ウエス等で除去し、乾燥した清潔な面とする。					
下塗り	キクスイ目地下塗材 主材:20kg 清 水:2.0~3.0ℓ	リシンガン等 口径:4~5mm 吹圧:0.5~0.6MPa	1	16以上	20~25㎡/20kg 0.8~1.0kg/㎡	
墨出し	—	トランシット(水平・垂直用)、水罎管(水平用) 下げ振り(垂直用)、メジャー、目地割り定規 チョークライナー、専用チョーク	—	—	—	
目地張り	テープ目地	—	—	—	—	
主材塗り	ナチュラルトーン 主材:20kg 清 水:0~0.5ℓ	タイルガン 口径:8mm 吹圧:0.3~0.5MPa	1	10分以内	3.6~4.4㎡/20kg 4.5~5.5kg/㎡	
上紙取り	—	—	—	24以上	—	
目地取り	—	かむすき、カッターナイフ等	—	—	—	
目地清掃	—	ササラ、ブラシ等	—	—	—	
上塗り	つやあり 仕上げ	ビュートップシリコンクリヤー 主材:15kg 清 水:0.7~1.5ℓ	エアレススプレー等	2	工程内 5以上	50~68㎡/15kg 0.22~0.30kg/㎡
	つや消し 仕上げ	ビュートップシリコンクリヤーつや消し 主材:15kg 清 水:0.7~1.5ℓ	エアレススプレー等	2	工程内 5以上	50~68㎡/15kg 0.22~0.30kg/㎡

- (注) 1.上記の数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
2.施工器具によって、色ムラ、パターンムラが起る可能性がありますので、指定の施工器具を使用して下さい。
3.江戸切目地工法等は、別途施工仕様書を参照して下さい。
4.その他推奨上塗材としてウレタン系、フッ素系クリヤー仕上材を用意しておりますので、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

適応下地

■直接施工できる下地

・モルタル面、コンクリート打放し面等。

■下地調整を要する下地

*下地調整費は別途加算して下さい。

・軽量気泡コンクリート(ALC)はキクスイファンデ等、
粗面下地はBR#15等で下地調整を行って下さい。

荷 姿

■下塗材	キクスイ目地下塗材	NET 20kg/缶入
■主 材	ナチュラルトーン	NET 20kg/缶入
■上塗材	ビュートップシリコンクリヤー	NET 15kg/缶入
	ビュートップシリコンクリヤーつや消し	NET 15kg/缶入

▲ 注 意 点

- 下地がコンクリート、モルタルの場合は素地の乾燥は十分に行い、水分10%以下、pH10以下で施工してください。
- 外部の下地で奥穴、段差などがある場合、セメント系下地調整塗材「BR#15」等で処理してください。
- シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染や密着不良を起こすことがあります。詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。
- 材料は直射日光下及び0℃以下の保管は避けてください。
- 溶剤系の製品を取り扱う場合は特に火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
- 施工時は換気を十分行ってください。
- 希釈の必要な製品は指定の希釈率を使用し適切な量、適切な方法で均一に薄めてください。
- 施工場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上又は結露の発生が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、施工を避けてください。
- 各種標準施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を守って施工してください。
- 降雨、結露、降雪のおそれ、または強風のおそれがある場合は施工を避けてください。
- 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると変色したり、溶解することがあります。磁器タイルの洗浄用の酸が塗面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスクングを行ってください。
- 軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窓枠系サイディング及び発泡ウレタンなどに施工する場合は、蓄熱したり、水の影響や、下地の状態、塗装時の環境など条件により、塗膜の膨れ、はがれなどが生じることがあります。
- 被塗物の形状、膜厚、色目、塗回数、希釈率により、つやが異なって見える場合があります。また、刷毛、ローラー塗装時の塗布箇所等で艶むらを生じやすい傾向にあります。試し塗りの上、本施工してください。
- 外部に施工の場合、彩度の高い色は退色、色むらが早期におこる場合があります。また濃色や原色に近い色彩は、塗膜を強くこすると色落ちすることがあります。
- 改修、改装工事の場合は、弊社営業所にご相談ください。
- 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、旧MSDS)を参照してください。
- 主材が未乾燥の状態の上塗りは行わないで下さい。艶ムラや塗膜に気泡が生じる恐れがあります。

取扱店



菊水化学工業株式会社

ISO 9001-登録企業

本社 名古屋市中区丸の内三丁目21番25号 清風ビル
☎052-300-2222(代)

仙台支店 ☎022-207-5710
東京支店 ☎03-3981-2500
名古屋支店 ☎052-709-6511
関西支店 ☎06-7668-5320
福岡支店 ☎092-935-4610

●ホームページアドレス <http://www.kikusui-chem.co.jp/>